

epocolor
12/10 193



EPOCOLOR

Barniz epoxico de color.

**materiales para
junta y selladores**

TECHNOKOLLA





3

5-35°C

90 min

epocolor



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Optima adhesión sobre soportes cementicios
Buena resistencia al agua y a los agentes químicos
Aplicable en interiores y exteriores

ASPECTO

Comp. A De pasta densa en 3 colores (Véase carta colores)
Comp. B Líquido amarillento

CONSERVACIÓN

12 meses en lugar seco, protegido del hielo

UTILIZACIÓN

- Barnizado coloreado de selladores cementicios.
- Barnizado coloreado de superficies como hormigón y revoques cementicios.

SOPORTES

Revoques de cemento, morteros de cemento-cal y cementicios.

PREPARACIÓN DE LA PASTA

Se aconseja mezclar bien los dos componentes con una mezcladora de baja velocidad, para lograr una mezcla perfectamente homogénea. No intentar efectuar mezclas parciales; dosajes incorrectos de los componentes provocan sólo una parcial reacción de endurecimiento, con graves consecuencias para la resistencia mecánica final.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Limpiar bien las superficies y quitar mecánicamente eventuales residuos polvorosos o untuosos. No aplicar sobre superficies mojadas.
Antes de la aplicación quitar el polvo por aspiración o con chorro de aire comprimido.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO



Barnizado selladores cementicios:

aplicar el producto con pincel directamente sobre el sellador a tratar. Quitar inmediatamente los eventuales residuos de producto presentes en el azulejo con una esponja húmeda. Se puede dar una segunda mano con el producto cuando la primer mano resulta seca al tacto o bien transcurridas 24 horas.

Barnizado revoques cementicios u hormigón:

aplicar con pincel o rodillo una mano de fondo diluyendo el producto con 10-15 % de agua. Aplicar la segunda mano con el producto tal cual, cuando la primer pasada resulta seca al tacto o bien transcurridas 24 horas.

LIMPIEZA HERRAMIENTAS

Limpiar los utensilios con agua o alcohol antes que el producto empiece a endurecerse. Después del endurecimiento la limpieza resultará posible mediante remoción mecánica.

COLORES DISPONIBLES

01 MANHATTAN

03 CENERE

04 ANTRACITE

ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD Y LA HIGIENE PERSONAL

El contacto con el producto por un prolongado lapso de tiempo puede generar fenómenos de sensibilización cutánea. Durante el empaste y la utilización, protegerse con idóneos medios de prevención de accidentes (guantes de goma y gafas).

En caso de contacto con el producto lavarse inmediatamente con abundante agua.

En caso de sensibilización cutánea suspender el trabajo y consultar un médico.

Garantizar una ventilación idónea durante el empleo.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- temperatura mínima de aplicación: +5oc (no aplicar a temperaturas inferiores)
- no agregar solventes ni materiales extraños a la pasta
- no utilizar cuando existe humedad de retorno
- se aconseja la utilización de este producto exclusivamente a profesionales del sector

CONSUMO

Supeditado a la absorción del soporte 100-200 g/m²

epocolor

DATOS TÉCNICOS	COMP. A	COMP. B
Color	varios	pajizo
Peso específico (gr/cm ³)	1,4	1,05
Aspecto	pasta	liquido
Clasificación de peligro (Dlgs. 285 16/07/98)	irritante	irritante
Proporción de empaste	1	1
DESPUÉS DEL MEZCLADO COMP 1 + COMP B		
Aspecto de la pasta	fluido	
Peso específico de la pasta (gr/cm ³)	1,2	
Tiempo de trabajabilidad de la pasta	90 min. a 20°C para mezcla de 2 kg totales	
Especificación aduanera	32099000	
Tiempo de espera segunda mano	de 1 a 4 h	
Tiempo de espera máx. Segunda mano	24 h	
Tiempo mín. De acceso al tráfico	8 h	
Puesta en servicio en pavimento	24 h	
Temperaturas de aplicación	+5°C a +35°C	

Technokolla le aconseja consultar el documento “**notas informativas**” que integra y completa los contenidos de esta ficha. El documento se puede descargar en formato pdf.

Los consejos técnico-aplicativos presentes en las fichas técnicas o expuestos verbalmente o por escrito por nuestro personal, como asistencia al cliente, constituyen el fruto de nuestra mejor experiencia actual. Sin embargo no pudiendo tener un control directo de las condiciones de la obra y de la ejecución de los trabajos, estas informaciones tendrán meramente indicativo y no serán vinculantes legalmente ni bajo ningún otro aspecto frente a terceros. Estas informaciones no eximen al usuario final de su propia responsabilidad de probar nuestros productos para verificar la idoneidad para el uso previsto. Aconsejamos, por lo tanto, que el cliente/responsable de la aplicación efectúe siempre las oportunas pruebas previas de los productos Technokolla para verificar la respectiva idoneidad. El usuario final debe además verificar que la presente ficha técnica tenga vigencia y no haya sido sustituida por sucesivas ediciones. Por lo tanto, antes del empleo de nuestros productos, le aconsejamos descargar de nuestro sitio www.technokolla.com la versión más actualizada de la ficha técnica.