

## Especificaciones técnicas

### - SOLERA

Solera de mortero cementoso, espesor mínimo 3 cm realizado con aglutinante de hidratación rápida y fraguado rápido tipo **TIMER-2** de Technokolla o bien aglutinante de hidratación rápida y fraguado normal tipo **KRONOS** de Technokolla y por áridos silíceos de granulometría continua de 0 a 8 mm, armado con fibras sintéticas y/o red metálica.

La solera de **TIMER-2** deberá tener una resistencia después de 24 horas de  $\geq 25$  N/mm<sup>2</sup> y después de 28 días de  $\geq 45$  N/mm<sup>2</sup> y permitir la colocación de pavimentos resilientes (goma, PVC, linóleo, etc.) después de 24 horas desde la realización de la misma.

La solera realizada con **KRONOS** deberá tener una resistencia después de 28 días de  $\geq 30$  N/mm<sup>2</sup> y permitir la colocación de pavimentos resilientes (goma, PVC, linóleo, etc) después de 10/-15 días desde la realización de la misma..

Fibras **FS-18** y/o red de armadura galvanizada malla 5x5 cm Ø 2 mm posicionada a 1/3 del espesor de la solera.

Dosaje para 1 m<sup>3</sup> de material inerte de 0 a 8 mm:

350 kg **TIMER-2**, 160 l agua, 1 kg fibras **FS-18**

250 kg **KRONOS**, 150 l agua, 1 kg fibras **FS-18**

### - AUTONIVELANTE

Nivelación de superficies horizontales con autonivelante de hidratación y endurecimiento rápidos tipo **PLAN-10** (para espesores de hasta 10 mm) o **PLAN-30** (para espesores de hasta 30 mm) de Technokolla.

El autonivelante deberá tener una resistencia a la compresión después de 28 días no inferior a 35 N/mm<sup>2</sup>.

Dosaje de agua por saco de producto

6,25 l agua (equivalentes al 25%) para **PLAN-10**

5,00 l agua (equivalentes al 20%) para **PLAN-30**

### - PAVIMENTACIÓN

Pavimentación de goma, PVC, linóleo, etc, colocada sobre soleras de **TIMER-2** o de **KRONOS** con humedad residual no superior al 2% con adhesivo bicomponente tipo **RS 90** o bien monocomponente tipo **RS 30** de Technokolla.

Consumo adhesivo:

**RS 90** 1,2 kg/m<sup>2</sup>

**RS 30** 0, 4 kg/m<sup>2</sup>

- Utilizar autonivelantes de elevada resistencia
- Utilizar fondos con secado rápido
- prestaciones mecánicas
- El fondo debe garantizar elevadas contracciones que causen fisuras
- El fondo de colocación debe garantizar un óptimo grado de acabado y no presentar

### Y los podemos resolver

- Fondos demasiado húmedos
- insuficiente
- Fondos de colocación con resistencia a la compresión
- Escasa planitud de los fondos

### Conocemos los problemas

## Colocación de pavimentos resilientes

## Colocación de pavimentos resilientes



